

Herlac Natur Hartwachs

VERWENDUNG:

Thixotropes Holzschutzwachs auf Basis von pflanzlichen Ölen, Fettsäuren und Wachsen (Carnauba- und Candelillawachs). **Herlac Natur Hartwachs** erhält die Offenporigkeit, Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsregulation des natürlichen Holzes, wirkt antistatisch und enthält weder Aromaten noch biozide Wirkstoffe.

Nicht selbstentzündlich!

KENNDATEN:

Lieferviskosität: thixotrop

Topfzeit: keine

VERARBEITUNG:

Untergrund: gebeizte oder rohe Möbelteile

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleif: Körnung K 150 bis K 320

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Im Spritzverfahren, durch Streichen, Wischen oder Walzen. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes wird **Herlac Natur Hartwachs** 1 - 2 x bis zur Sättigung aufgetragen. Nach dem Aufbringen wird das Material mit einem Pad eingearbeitet. Es dürfen keine Überschüsse auf der Oberfläche zurückbleiben.

Auftragsmenge: 60-80 g/m²

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: wie Lieferviskosität

Herlac Natur Hartwachs

Trocknungsvorschlag
bei Normalklima:

- staubtrocken und griffest: sofort
- stapelbar nach ca. 1 Stunde
- durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden

Weiterbehandlung
der Oberflächen:

Der gewünschte Glanzgrad ist je nach Bedarf durch
mehr oder weniger Polieren zu erreichen.

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen von 5 °C bis max. 35 °C in
trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.
