

Herlac Natur Hartöl

Trocknungsvorschlag
bei Normalklima:

- staubtrocken nach ca. 40 Minuten
- griffest nach ca. 90 Minuten
- stapelbar nach ca. 3 Stunden
- überstreichbar nach ca. 12 Stunden
- durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden

Zur Erhöhung der Eindringtiefe und zur Beschleunigung der Trocknung kann **Herlac Natur Hartöl** bei der Verarbeitung bis maximal 60° C erwärmt werden.

Weiterbehandlung
der Oberflächen:

Die geölten Holzoberflächen können zur Beständigkeit mit einem weichen Lappen oder einer weichen Bürste nachbehandelt werden. Dabei werden je nach Intensität und Häufigkeit seidenmatte bis Seidenglänzende Oberflächen erzielt.

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen von 5 °C bis max. 35 °C in trockenen Räumen 1 Jahr lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.