

KONTRACID® D 3010 HSC



2K-Polyurethanlack, farblos, festkörperreich

VERWENDUNG:

Spritz- und gießfähiger festkörperreicher Decklack zur Beschichtung von Möbelteilen, hochbeanspruchbarer Oberflächen für Bad-, Küchen- oder Büromöbel. Frei von Formaldehyd. Chemische Beanspruchungsgruppe 1 B.

KENNDATEN:

Lieferviskosität:	45 - 80 Sekunden DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4mm
Topfzeit:	ca. 3 Stunden bei 20°C

VERARBEITUNG:

Untergrund:	Furnierflächen (gebeizt bzw. ungebeizt), Massivholzteile
Vorbereitung des Untergrundes:	mit entsprechender Grundierung (z.B. Kontracid F 3010 HSC) vorbehandelt
Vorschleiff:	Körnung K 280 – K 320
Reinigung:	gut entstauben
Applikation:	
Applikationsart:	Spritzen pneumatisch, Airless, Airmix, Gießen
Auftragsmenge:	90 – 120 g/m ²
Vorbereitung des Materials:	Vor Gebrauch gut aufrühren.
Zusätze:	2 : 1 Gewichtsteile mit PUR-Härter HSC
Applikationsviskosität:	Spritzen: 18 – 20 Sekunden DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4mm Gießen: 18 – 20 Sekunden DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4mm
Verdünnung:	PUR-Verdünner FD 012

KONTRACID® D 3010 HSC

Trocknungsvorschlag
bei Normalklima: nach 20 Minuten Raumtemperatur staubtrocken

Härtung: im Luftkanal: 20 °C, 4 Stunden

bei erhöhter Temperatur: im Luftkanal: 40 – 45 °C, 2 Stunden

Reinigung der Arbeitsgeräte: Verdünner FD012

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen
36 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Erstellt 06.08.14
Seite 2 von 2

Ausgabe 02

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.