

STOLLUX[®] G 1300

UV-Haftvermittler, lösemittelfrei, farblos



VERWENDUNG:

UV-härtender Haftgrund für folienbeschichtete Möbelbauteilen.
Emissionsfrei, umweltschonend. Frei von Formaldehyd.

KENNDATEN:

Lieferviskosität: 50 - 60 Sekunden DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Topfzeit: nicht anwendbar

VERARBEITUNG:

Untergrund: Möbelbauteile mit Dekorfolien

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleif:

Reinigung: wenn notwendig mit geeignetem Lösemittel reinigen
(Aceton, Ethylalkohol, Butylacetat)

Applikation:

Applikationsart: Walzapplikation

Auftragsmenge: 8 – 20 g / m²

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: Lieferviskosität

Verdünnung: ---

STOLLUX® G 1300

Trocknungsvorschlag

bei Normalklima:	---
a) Ablüften:	---
b) Umlufttrocknung:	---
c) Spezielle Härtung:	mit Hg-Hochdruckstrahler (80 W / cm) 12 – 15 m / min / Strahler angelieren Komplette Aushärtung mit der folgenden Schicht
d) Rückkühlung:	auf max. 25 °C Objekttemperatur

Reinigung der Arbeitsgeräte: V 0076 bzw. V 0504

Weiterbehandlung
der Oberflächen: überlackieren mit Stollux® Lacken

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen
12 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Das Material ist vor und während der Verarbeitung vor direktem Sonnenlicht zu schützen.
Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Erstellt 07.08.14
Seite 2 von 2

Ausgabe 02

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.