

# STOLLUX<sup>®</sup> M 1008 AC

UV-Acryl-Klarspachtel, farblos



---

## VERWENDUNG:

Thixotrope Spachtelmasse zum Grundieren von furnierten Platten auf Spachtelmaschinen mit anschließender UV-Härtung. Überlackierbar mit Aquidol, Cellonit, Melacid, Stollux und Polystoll (ausgenommen Schwabbelpolyester).  
Frei von Formaldehyd.

---

## KENNDATEN:

Lieferviskosität: hochviskos, thixotrop

Topfzeit: nicht anwendbar

---

## VERARBEITUNG:

Untergrund: Folienplatten bzw. furnierte Spanplatten

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleif: Körnung K 240 – K 320

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spachtelmaschine

Auftragsmenge: 10 – 20 g / m<sup>2</sup> ( offenporig )  
25 – 40 g / m<sup>2</sup> ( geschlossenporig )

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Verdünnung: V 0518

Applikationsviskosität: Lieferviskosität, falls erforderlich Verdünnung V 0518  
(max. 5 % )

## SOLLUX® M 1008 AC

---

Trocknungsvorschlag  
bei Normalklima: ---

bei erhöhter Temperatur:

- a) Ablüften: ---
- b) Umlufttrocknung: ---
- c) Spezielle  
Härtung: UV-Härtung mit:  
Hochdruckstrahler (80 W / cm):  
5 m / min / Strahler
- d) Rückkühlung: 30 – 60 Sekunden

Reinigung der Arbeitsgeräte: V 0076 bzw. V 0504

Weiterbehandlung  
der Oberflächen: Sofort nach dem Rückkühlen schleifbar mit  
Körnung K 320.

---

### LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen  
6 Monate lagerfähig.

---

### GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

---

### SPEZIELLE HINWEISE:

Das Material ist vor und während der Verarbeitung vor direktem Sonnenlicht zu schützen.  
Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei  
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

---

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Erstellt 07.08.14  
Seite 2 von 2

Ausgabe 02

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.