

AQUIDOL F 1600



Wasserverdünnbare 1K-Grundierung, weiß auf Basis einer Acrylat-Dispersion

Produktbeschreibung / Anwendung:

Spritzfähige 1K-Grundierung für die Beschichtung von MDF und mit Lack- oder Grundierfolie beschichtete Span- und MDF-Platten.

Technische Daten:

Farbton:	weiß
Zusammensetzung:	Acrylat-Dispersion
Lieferviskosität:	thixotrop

Verarbeitungshinweise:

Untergrund: geschliffene MDF-Platten und Grundier- und Lackfolien

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleif: Körnung K 180 bis K 280

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spritzen

Auftragsmenge: 150 ml / m² je Schicht

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: 50 – 60 sec

Verdünnung: bei Bedarf kann mit Wasser verdünnt werden

Verarbeitungstemperatur: 15 - 30°C

AQUIDOL F 1600

Applikations- und
Trocknungsvorschlag
bei Normalklima:

Auftrag 2 Schichten

Staubtrocken nach ca. 60 Min.
Schleifbar nach ca. 3,5 Stunden

Weiterbehandlung
der Oberflächen:

Zwischenschliff Körnung K 320.
Überlackierung mit PUR-Lack oder Aquidol-Decklack

Reinigung der Arbeitsgeräte:

sofort mit Wasser (angetrocknete Lackreste lassen sich mit
Verdünnung V 0508 entfernen)

Lagerfähigkeit:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen von +5 bis +35 °C in trockenen Räumen 2
Jahre lagerfähig.

Sicherheitshinweise:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Wichtige Hinweise:

Vor Frost schützen.

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung
und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Erstellt 10.03.17
Seite 2 von 2

Ausgabe 02

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren
Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder
deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu
berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.