

# AQUIDOL D 1156



Wasserverdünnbarer 1K-Mehrschichtlack, farblos

---

## VERWENDUNG:

Spritz- und gießbarer Mehrschichtlack für die offenporige bis halbgeschlossenporige Beschichtung von Möbelteilen.  
Gute Transparenz auf dunklen Untergründen.

---

## KENNDATEN:

Lieferviskosität:	40 - 50 Sekunden oder 70 – 90 Sekunden thixotrop DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm oder 70 – 100 Sekunden thixotrop, 6 mm
Topfzeit:	keine

---

## VERARBEITUNG:

Untergrund:	geschliffene Furnier- und Massivholzteile
-------------	---

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleif:	Körnung K 180 bis K 280
-------------	-------------------------

Reinigung:	gut entstauben
------------	----------------

Applikation:

Applikationsart:	Spritzen Druckluft, Airless, Airmix
------------------	-------------------------------------

Auftragsmenge:	70 – 100 g / m <sup>2</sup> je Schicht
----------------	--

Vorbereitung des Materials:	Vor Gebrauch gut aufrühren.
-----------------------------	-----------------------------

Zusätze:	keine
----------	-------

Applikationsviskosität:	Spritzen : 40 – 50 sec DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm Spritzen an senkrechten Flächen: 50 - 90 sec DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm oder 70 – 100 sec, 6 mm
-------------------------	---

Verdünnung:	Wasser
-------------	--------

## AQUIDOL D 1156

---

### Trocknungsvorschlag

bei Normalklima /mindestens 20 °C,  
intensive Luftbewegung):

- |             |  |
|-------------|--|
| 1. Schicht: | 1 Stunde schleifbar                        |
| 2. Schicht: | 30 Minuten griffest<br>3 Stunden stapelbar |

bei erhöhter Temperatur:

- |  |   |
|--|---|
| a) Ablüften:                                       | 5 Minuten   |
| b) Umlufttrocknung:<br>(intensive<br>Luftbewegung) | 1. Schicht: 10 Minuten<br>60 °C schleifbar<br>2. Schicht: 10 Minuten 60 °C griffest<br>20 Minuten 60 °C stapelbar |
| c) Rückkühlung:                                    | auf max. 25 °C Objekttemperatur   |

Reinigung der Arbeitsgeräte: Wasser (Metallteile mit wassermischbarer Verdünnung,  
z. B. V 0508, nachspülen, um Rost zu vermeiden), bei  
Antrocknen V 0508

Weiterbehandlung  
der Oberflächen:

Zwischenschliff Körnung K 320, überlackieren mit  
Aquidol D 1156

---

### LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen  
12 Monate lagerfähig.

---

### GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

---

### SPEZIELLE HINWEISE:

Vor Frost schützen.

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei  
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

---