

AQUIDOL D 1900 P



Wasserverdünnbarer 1K-Mehrschichtlack, farblos

VERWENDUNG:

Streich- und spritzfähiger Mehrschichtlack für die offenporige bis halbgeschlossenporige Beschichtung von Parkettböden.
Frei von Formaldehyd.

KENNDATEN:

Lieferviskosität: 30 - 40 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm
Topfzeit: keine

VERARBEITUNG:

Untergrund: geschliffene Furnier- und Massivholzteile, frei von alten Anstrichen bzw. Bleichmittelresten.

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleif: Körnung K 180 bis K 280

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spritzen, Rollen

Auftragsmenge: 80 – 120 g / m² je Schicht

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: Spritzen:
25 - 30 sec
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C

Verdünnung: Wasser je nach Verarbeitungsart, z.B.
100 g Aquidol D 1900 P + 8 g Wasser

Trocknungsvorschlag
bei Normalklima

1. Schicht: 90 Minuten schleifbar
2. Schicht: 90 Minuten schleifbar
3. Schicht 150 Minuten griffest
Begehbar nach Trocknung über Nacht in Abhängigkeit
von der aufgetragenen Lackmenge und den
Trocknungsbedingungen

AQUIDOL D 1900 P

bei erhöhter Temperatur:

- | | | | | | |
|------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|
| a) | Umlufttrocknung: | 1. Schicht: | 15 Minuten | 60 °C schleifbar | |
| | | 2. Schicht: | 10 Minuten
30 Minuten | 60 °C griffest,
60 °C stapelbar | |
| b) | Düsentrocknung: | 1. Schicht: | 10 Minuten | 60 °C schleifbar | |
| | | 2. Schicht: | Vortrocknen: | 5 Minuten | 60 °C Umluft oder |
| | | | 30 Minuten | Normaltemperatur | |
| | | Trocknen: | 5 Minuten | 60 °C griffest, | |
| 20 Minuten | 60 °C stapelbar | | | | |
| c) | Rückkühlung: | auf max. 25 °C Objekttemperatur | | | |

Reinigung der Arbeitsgeräte: Wasser (Metallteile mit wassermischbarer Verdünnung, z. B. V 0508, nachspülen, um Rost zu vermeiden)

Weiterbehandlung
der Oberflächen:

Zwischenschliff Körnung K 320.

Hinweis zum Auftrag mittels rollen: Es sind Velours- bzw. beflockte Schaumstoffrollen zu verwenden:

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen 12 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vor Frost schützen.

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.
