

CELLONIT® C 1004

Целлонит® C 1004

Нитроцеллюлозная печатная краска



ПРИМЕНЕНИЕ

Для создания рисунков на шпоне путем не прямой глубокой печати

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 35 – 45 сек.
по желанию покупателя
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

Жизнеспособность: -

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: загрунтованные детали мебели, например Мелацид Г1054

Подготовка поверхности: влажность дерева между 8 % и 12 %

предв. шлифовка : -

очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод: печатный станок

расход: 2 – 8 г/м² на каждый цилиндр и на каждый рисунок

Подготовка материала: хорошо перемешать

добавки: ---

рабочая вязкость: поставочная, при необходимости разбавить

разбавитель: V0064

Целлонит® С 0004

Сушка при комнатной температуре: не менее 20 секунд перед перелакировкой

Очистка рабочих инструментов: разбавителем 0067 или 0076

Последующая обработка поверхности: перелакировка лаками Cellonit-, Melacid-, Kontracid- и Stollux (без растворителей)

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной закрытой таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 24 месяца.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. актуальный паспорт техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от повышенных температур и влажности.

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

CELLONITÄ, LUTOPHENÄ, KONTRACIDÄ, STOLLUXÄ are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

составлено 07.04.15

стр. 2 из 2

редакция 02

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»