

Целлонит Д 1010



Нитроцеллюлозный покровный лак, бесцветный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Многослойный лак, наносимый методом распыления и налива, для открыто- до закрытопористой отделки деталей мебели.

Возможно также нанесение методом окунания. Группа химстойкости 1 С.

Не содержит формальдегида.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 40 – 55 сек.
по желанию покупателя
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

Блеск при 60 ° по желанию покупателя

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: массивная древесина, шпонированные детали мебели
(окрашенное или неокрашенное)

Подготовка поверхности:

предв. шлифовка : шкурка К 220 – К 280

очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод: пневматическое распыление, смешанное, безвоздушное;
возможно распыление в Е-статике, налив, окунание

расход: ~ 80 – 150 г/м²

Подготовка материала: хорошо перемешать

добавки: ---

рабочая вязкость: распыление:
18 – 25 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

налив:
25 – 30 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

окунание:
в зависимости от параметров установки

разбавитель: 31 N

Целлонит Д 1010

Сушка при комнатной температуре:

через 15 мин. сухой от пыли
через 30 мин. можно шлифовать
через 45 минут можно штапелировать

Форсированная сушка:

- | | | |
|----|--------------------------|----------------------------------|
| а) | выдержка: | 5 - 10 мин. |
| б) | конвективная сушка: | 20 мин. при 60 °С |
| в) | специальное отверждение: | --- |
| г) | охлаждение: | до темп. поверхности макс. 25 °С |

Очистка рабочих инструментов: разбавителем 25 N или 31 N

Последующая обработка поверхности: ---

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от повышенных температур и влажности.

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.

Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.

Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»