

CELLONIT® G 3010

Целлонит® Г 3010



Нитроцеллюлозный осветляющий грунт, пигментированный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нитроцеллюлозный грунт для светлых пород дерева и шпона для случаев, когда не требуется подчеркнуть яркость подложки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость:	30 – 40 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
Жизнеспособность:	---

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка:	массивная древесина или шпон
Подготовка поверхности:	влажность дерева между 8 % и 12 %
предв. шлифовка :	шкурка К 240 – К 280
очистка:	хорошо очистить от пыли
Нанесение:	
метод:	распыление, налив
расход:	80 – 100 г/м ²
Подготовка материала:	хорошо перемешать
добавки:	---
рабочая вязкость:	распыление: 18- 23 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм налив: 25 – 33сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
разбавитель:	31 N

Целлонит® Г 3010

Сушка при комнатной температуре:

через 30 мин. можно шлифовать
через 45 мин. можно штапелировать

Форсированная сушка:

- а) выдержка: 4 мин.
- б) конвективная сушка: 5 мин. при 70 – 80 °C
- в) охлаждение: до темп. поверхности макс. 25 °C

Очистка рабочих инструментов: разбавителем 25 N или 31 N

Последующая обработка поверхности:

шлифовка шкуркой К 280 – К 320
перелакировка нитролаками (Целлонит), ПУР лаками (Контрацид) или кислотными (Мелацид)

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной закрытой таре в сухом помещении / температура не выше 25 °C / хранить макс. 24 месяца.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. актуальный паспорт техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от повышенных температур и влажности.

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

CELLONITÄ, LUTOPHENÄ, KONTRACIDÄ, STOLLUXÄ are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

составлено 07.04.15

стр. 2 из 2

редакция 02

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»
