

ISOLIERGRUND G 3016

Изолирующий грунт Г 3016



1 - компонентный изолирующий грунт, бесцветный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Изолирующий грунт, наносимый методом распыления на хвойные породы дерева с большим содержанием смолы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость:	20 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
Жизнеспособность:	---

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка:	массивная древесина или шпонированные детали мебели.
Подготовка поверхности:	влажность дерева 8 % – 12 % выделения смолы необходимо до отделки удалить с поверхности
предв. шлифовка :	шкурка К 240 – К 280
очистка:	хорошо очистить от пыли
метод:	распыление
расход:	60 – 80 г/ м ²
Подготовка материала:	хорошо перемешать
добавки:	---
рабочая вязкость:	распыление: 18 – 20 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм при необходимости добавить разбавитель
разбавитель:	31 N

Изолирующий грунт Г 3016

Сушка при комнатной температуре:

через 30 мин. можно шлифовать
через 45 мин. можно штапелировать

Форсированная сушка:

- а) выдержка: 4 мин.
- б) конвективная сушка: 5 мин. при 70 - 80 °С
- в) охлаждение: до темп. поверхности макс. 25 °С

Очистка рабочих инструментов:

нитроразбавителями 25 N или 31 N

Последующая обработка поверхности:

шлифовка шкуркой К 280 – К 320.
перелакировка лаками Целлонит, Мелацид или Контрацид

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной закрытой таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 36 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. актуальный паспорт техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от повышенных температур и влажности.

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте

составлено 07.04.15

стр. 2 из 2

редакция 02

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»