

KONTRACID® D 1167

Контрацид® Д 1167



2-х компонентный полиуретановый лак, бесцветный

ПРИМЕНЕНИЕ:

2-х компонентный полиуретановый многослойный лак, наносимый методом налива и распыления, для открытопористой отделки деталей мебели. Отличается быстротой сушки и высокой химстойкостью. При специальной рецептуре возможно нанесение в электростатическом поле. Не содержит формальдегида. Группа химстойкости 1 Б.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость:	25 – 30 сек. ДИН – ЕН – ИЗО – 2431 / 20 °С / 4 мм
Жизнеспособность:	8 часов

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка:	окрашенные и неокрашенные детали мебели, декоративная плёнка
Подготовка поверхности:	
предв. шлифовка :	шкурка К 220 – 280
очистка:	хорошо очистить от пыли
Нанесение:	
метод:	пневматическое распыление, безвоздушное, смешанное, специальная регулировка для нанесения в электростатическом поле, налив
расход:	2 x 90 - 120 г/м ² промшлифовка шкуркой К 320
Подготовка материала:	хорошо перемешать
добавки:	6 : 1 весовых частей с отвердителем Н 1177
рабочая вязкость:	распыление: 25 – 35 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
разбавитель:	V 0079 или V 0504 (V 0521 для Е-статики)

Контрацид® Д 1167

Сушка при комнатной температуре:

1 слой: 60 мин.
2 слой: через 5 часов можно штапелировать
через 8 – 10 часов - сборка

Форсированная сушка:

- а) выдержка: 5 - 10 мин.
- б) конвективная сушка:
 - 1 слой: 30 мин. при 50 - 60 °С
 - 2 слой: 60 мин. при 50 - 60 °С можно штапелировать
- в) охлаждение: до темп. поверхности макс. 25 °С

Очистка рабочих инструментов: V 0079 или V 0504 (с выключенной Е - статикой)

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной закрытой таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 36 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. актуальный паспорт техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Можно использовать в качестве изолянта для МДФ.

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Heriac Coswig GmbH.

составлено 07.04.15
стр. 2 из 2

редакция 02

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»