

# KONTRACID® G 3030

## Контрацид® Г 3030



Однокомпонентный полиуретановый грунт, бесцветный

---

### ПРИМЕНЕНИЕ:

1-компонентный полиуретановый грунт, наносимый методом налива и распыления для открытопористой отделки деталей мебели.

---

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 50 - 60 сек.  
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

Жизнеспособность: ---

---

### ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: массивная древесина, шпон и декоративная плёнка

Подготовка поверхности:

    предв. шлифовка : шкурка К 120 – К 320

    очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

    метод: пневматическое распыление

    расход: 30 – 80 г/ м<sup>2</sup>

Подготовка материала: хорошо перемешать

    добавки: ---

    рабочая вязкость: распыление:  
18 – 23 сек.  
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

    разбавитель: вязкость регулируется разбавителем S или 30 U

## Контрацид® Г 3030

---

Сушка при комнатной температуре:

через 20 мин. свободный от пыли  
через 50 мин. можно шлифовать  
через 50 мин. перелакировка  
в зависимости от расхода

Форсированная сушка:

- а) выдержка: 5 – 10 мин.
- б) конвективная сушка: 20 мин. при 60 °С
- в) охлаждение: до темп. поверхности макс. 25 °С

Очистка рабочих инструментов: нитроразбавителями 25 N или 31 N

Последующая обработка поверхности:

при перелакировке промежуточная шлифовка шкуркой K180 – K 320  
( в зависимости от площади поверхности )

---

### ХРАНЕНИЕ:

В закрытой оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 36 месяцев.

---

### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. актуальный паспорт безопасности

---

### ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от повышенных температур и влажности.

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

---

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

составлено 12.03.15  
стр. 2 из 2

редакция 3

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»