

Мелацид Д 1024



1 - компонентный лак кислотного отверждения, бесцветный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Многослойный лак, наносимый методом налива и распыления, для открытопористой отделки деталей мебели.

Группа химстойкости 1 Б.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 30 – 40 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

Жизнеспособность: ---

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: шлифованная массивная древесина или шпон или
соответствующим образом загрунтованные детали

Подготовка поверхности:

предв. шлифовка : шкурка К 220 – К 280

очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод: пневматическое распыление, безвоздушное, смешанное,
специальная регулировка для электростатического
распыления, налив

расход: 100 – 150 г/ м² - для грунта
80 – 120 г/ м² - для покровного лака

Подготовка материала: хорошо перемешать

добавки: ---

рабочая вязкость: распыление:
17 – 20 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

налив:
25 – 30 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

разбавитель: V 0067 (V 0521 для электростатики)

Мелацид Д 1024

Сушка при комнатной температуре: 2 – 3 часа

Форсированная сушка:

- а) выдержка: 5 мин.
- б) конвективная сушка: 30 мин. при 50 - 60 °C
- в) охлаждение: до темп. поверхности макс. 25 °C

Очистка рабочих инструментов: разбавителями V 0067 или V 0521

Последующая обработка поверхности: при перелакировке промежуточная шлифовка шкуркой K 320

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °C / хранить макс. 6 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.

Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.

Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»