

MELACID D 3024 L / F / EAA / AF

Мелацид Д 3024 Л/Ф/ЕАА/АФ



1х- компонентный лак кислотного отверждения, бесцветный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Многослойный лак , наносимый методом налива и распыления, для открытопористой отделки деталей мебели.

Соответствует по эмиссии формальдегида классу Е 1. Группа химстойкости 1 Б. В рецептуре ЕАА содержит минимальное количество этанола, в рецептуре АФ этанола не содержит

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 30 – 45 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
по желанию покупателя

Жизнеспособность: -

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: шлифованная массивная древесина или шпон или соответственно загрунтованные детали

Подготовка поверхности:

предв. шлифовка : шкурка К 220 – К 280

очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод: пневматическое распыление, безвоздушное, смешанное, э-статика при специальной рецептуре, налив

расход: 100 – 150 г/ м² для грунтования
80 – 120 г/ м² для покровного лака

Подготовка материала: хорошо перемешать

добавки: -

рабочая вязкость: распыление:
18 – 40 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

налив:
22 – 30 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

разбавитель: 31 N (V 0521 для э-статики)

