

Аквалюкс Г 1828

AQUALUX G 1828



Водоразбавимый грунт УФ сушки, пигментированный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Грунтовочный лак УФ сушки, наносимый распылением, для открытопористой и закрытопористой отделки деталей мебели. Низкая доля летучих по нормам VOC/ЛОС.
Не содержит формальдегида.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: ок. 80-120 сек. или по желанию клиента
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

Жизнеспособность: ---

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: шлифованный шпон, массив, МДФ

Подготовка поверхности:

предв. шлифовка : шкурка Р 180 - 280

очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод: распыление пневмо, безвоздушное, смешанное, э-статика
все оборудование должно быть из нерж. стали

расход: 70 - 100 г/ м²

Подготовка материала: перед применением хорошо перемешать

рабочая вязкость: = поставочной

разбавитель: в случае необходимости вязкость регулируется
дистиллированной водой

Аквалюкс Г 1828

Сушка при комнатной температуре: ---

Форсированная сушка:

- а) выдержка: ок. 5 мин. при 40°C или форс. сушка
- б) специальное отверждение: УФ лампы ВД 80 ватт / см
около 4 м / мин / каждая лампа, рекомендуется дополнительная галлиевая лампа
- в) охлаждение: до темп. поверхности макс. 25 °С

Очистка рабочих инструментов: водой (металлические части промыть разбавителем, смешиваемым с водой, напр. V 0508, засохшие остатки грунта Аквалюкс очищаются растворителем V 0508)

Последующая обработка: пром. Шлифовка K320-K400
Перелакировка Aqualux 5000

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной закрытой таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. актуальный паспорт техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от мороза ! Защищать от прямого попадания солнечных лучей до и во время работы. На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

составлено 07.04.15
стр. 2 из 2

редакция 02

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»
