

Aquidol D 1120

Аквидол Д 1120



Водоразбавимый многослойный 1К/2К лак, бесцветный или пигментированный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Прозрачная дисперсия (полиуретан / акрилат) на водной основе для эффективного и стойкого покрытия древесины в мебельном строительстве.

Aquidol D 1120 используется как однокомпонентный или двухкомпонентный лак с отвердителем и гарантирует очень хорошую прозрачность и заполняющую способность после добавления отвердителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Связующее: дисперсия (полиуретан / акрилат)

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: шлифованная массивная древесина или шпон

Подготовка поверхности: Подложка должна быть сухой, чистым, устойчивым и свободным от шлифовальной пыли, жира, смолы и других разделительных остатков. Перед обработкой удалить отслоившееся старое лакокрасочное покрытие.
Внимание: Для древесины, богатой ингредиентами, следует нанести пробное покрытие.

Нанесение:

метод: пневматическое распыление, безвоздушное, смешанное

расход: 80 – 120 г/ м² для каждого слоя

Подготовка материала: хорошо перемешать

Соотношение смеси: при 2К использовании: 10 : 1 частей с отвердителем для аквидола

Жизнеспособность: макс. 2,5 часов при 20°C / 65% отн. влажности

рабочая вязкость:

Нанесение:	давление материала	Давление	Сопло	рабочая вязкость DIN 53211 4mm 20°C
Распыление (воздухом)	-	2,0 - 3,5 bar	1,6 - 2,0 mm	20 - 40 s
Airmix (смешанное)	60 - 100 bar	1,0 - 2,5 bar	0,23 - 0,33 mm	20 - 40 s
Airless (без воздуха)	80 - 140 bar	-	0,23 - 0,33 mm	20 - 40 s

Aquidol D 1120

разбавитель: вязкость регулируется водой 10-20% Aquidol D 1120 готов к использованию. При использовании как двухкомпонентный лак с отвердителем вязкость увеличивается.

Сушка при комнатной температуре минимум 20 °С и сильной циркуляции воздуха: через 15-20 минут с ухая от пыли
через 30-40 минут твёрдый на ощупь
через 1-1,5 часа можно можно шлифовать

Очистка рабочих инструментов: водой (металлические части промыть разбавителем, смешиваемым с водой, напр. V 0508, чтобы избежать ржавчины). Засохший лак очищается V 0508

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной закрытой таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 24 месяца.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. актуальный паспорт техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от мороза!

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

составлено 13.10.20
стр. 2 из 2

редакция 01

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»