

STOLLUX[®] G 1127 P AF



UV-Acryl-Spezialwalzgrundierung, abriebfest, lösemittelfrei, farblos

VERWENDUNG:

UV-härtende Grundierung für die Beschichtung von Parkettplatten. Emissionsfrei, umweltschonend und nicht entflammbar.
Frei von Formaldehyd. Nicht schleifbar.

KENNDATEN:

Lieferviskosität: 60 – 80 Sekunden / DIN 6mm 20 °C
Topfzeit: nicht anwendbar

VERARBEITUNG:

Untergrund: Parkettplatten, eventuell mit Aqualux G 1825 isoliert
oder mit Stollux M 1021 P und G 1127 P grundiert

Vorbereitung des Holzuntergrundes:

Vorschleif: nicht schleifbar
Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Walzmaschine
Auftragsmenge: 15 – 25 g/m² offenporig
2 x 25 – 30 g/m² geschlossenporig

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine
Applikationsviskosität: Lieferviskosität
Verdünnung: ---

STOLLUX® G 1127 P

Trocknungsvorschlag
bei Normalklima: ---

bei erhöhter Temperatur:

- a) Ablüften: ---
- b) Umlufttrocknung: ---
- c) Spezielle
Härtung: UV-Härtung mit Hg-Hochdruckstrahler (80 W / cm):
5 – 8 m / min / Strahler
- d) Rückkühlung: auf max. 25 °C Objekttemperatur

Reinigung der Arbeitsgeräte: V 0076 bzw. V 0504

Weiterbehandlung
der Oberflächen: überlackieren mit Stollux G 1127 P

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen
12 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Das Material ist vor und während der Verarbeitung vor direktem Sonnenlicht zu schützen.
Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Erstellt 01/10/08
Seite 2 von 2

Ausgabe 01

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.
Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.
Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.