



Аквидол Г 2000 П

Водоразбавимый грунт на основе акрилатной полиуретановой дисперсии, наносимый валиком или распылением. Не содержит формальдегида.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Однокомпонентный грунт для внутренней отделки паркета и деревянных полов. Хорошо подчеркивает структуру дерева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость:	24 – 30 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
Жизнеспособность:	---

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: шлифованная массивная древесина или шпон, очищенные от старой краски и остатков отбеливателей

Подготовка поверхности:

предв. шлифовка :	шкурка К 100 – К 120
очистка:	хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод:	распыление, окраска валиком
расход:	100 – 120г/ м ²

Подготовка материала: хорошо перемешать

добавки:	---
рабочая вязкость:	поставочная
разбавитель:	не требуется

температура при нанесении: от +15° С до + 25° С

Сушка при комнатной температуре: 2 часа

Аквидол Г 2000 П

Очистка рабочих инструментов: использовать только нержавеющие инструменты. После использования сразу хорошо промыть в воде.

Последующая обработка поверхности: промшлифовка шкуркой К 120.
Перелакировка Аквидол Д 2000 П

ХРАНЕНИЕ:

В закрытой оригинальной таре в сухом помещении / температура не ниже + 6 °С / хранить макс. 6 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. актуальный паспорт безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от мороза.

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

Выпуск 13/02/11

редакция 01

Стр. 2 из 2

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.

Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.

Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»