

AQUALUX G 1825



Wasserverdünnbarer UV-Walzhaftgrundierung, farblos

VERWENDUNG:

Walzfähige, UV-härtende Grundierung für die Beschichtung von Möbel- und Parkettteilen. Umweltschonend, lösemittelfrei und nicht entflammbar. Frei von Formaldehyd.

KENNDATEN:

Lieferviskosität:	70 - 80 Sekunden DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 8 mm
Topfzeit:	nicht anwendbar

VERARBEITUNG:

Untergrund: geschliffene Furnier- und Massivholzteile

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleif:	Körnung K 80 bis K 180
Reinigung:	gut entstauben

Applikation:

Applikationsart:	Walzmaschine
Auftragsmenge:	10 – 20 g / m ²

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: Lieferviskosität – falls erforderlich mit Wasser einstellen

Verdünnung: Wasser

AQUALUX G 1825

Trocknungsvorschlag
bei Normalklima: ---

bei erhöhter Temperatur:

- a) Ablüften: 30 – 40 Sekunden bei 80 °C Düsenkanal
- b) Spezielle Härtung: UV-Härtung (Hochdruckstrahler 80 W / cm):
ca. 7 m / min / Strahler
- c) Rückkühlung: auf max. 25 °C Objekttemperatur

Reinigung der Arbeitsgeräte: Wasser (Metallteile mit wassermischbarer Verdünnung,
z. B. V 0508 nachspülen, um Rost zu vermeiden)

Weiterbehandlung
der Oberflächen: Glättschliff, z. B. mit Scotch-Brite; überlackieren,
z. B. mit Stollux G 1126 oder G 1127 und
D 1370 oder D 1371 P.

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen
6 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vor Frost schützen, weil einmal gefrorener Aqualux G 1825 unbrauchbar wird.
Aqualux G 1825 ist vor und während der Verarbeitung vor direktem Sonnenlicht zu schützen.
Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und
deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.
Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen
konkreten Einsatzzweck zuzusichern.
Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir
im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
