



Brilantin

Wasserverdünnbarer Türen-Decklack weiß, innen

Erz.-Nr. GP005-9502

VERWENDUNG:

Decklackierung von Holzwerkstoffoberflächen für eine Innenlackierung, vorzugsweise für Fenster und Türen, innen

Bindemittelbasis: Acrylatdispersion

Eigenschaften des Anstrichstoffes in Lieferform:

Viskosität: 40 - 50 Sekunden
(DIN EN ISO 2431-4mm/20 °C)

Dichte: 1,10 – 1,20 g/ml
(DIN 53217)

Festkörper: 48 – 52 %
(DIN EN ISO 3251, 1 h/105 °C)

Lagerstabilität: im ungeöffneten Originalgebinde
6 Monate

Eigenschaften des Anstrichstoffes:

Theoretischer Materialverbrauch 90 – 180 g/m²/Schicht
(je nach Untergrund):

Zwischenschliff: K 240 – K 280

Brilantin

Daten zur Verarbeitung des Anstrichstoffes:

Untergrund:	Holzwerkstoffe
Aufbau:	1 – 2 x Brilantin GP005-9502
Trocknung: bei Raumtemperatur	Staubtrocken: ca. 45 min Griffest: ca. 2,5 Stunden Montagefest. ca. 18 Stunden
Vorbereitung:	staub-, fett- und harzfreie Oberflächen oder Spritzen, Fluten
Verdünner:	destilliertes Wasser
Verarbeitungsviskosität:	Pneum. Spritzen: 22 – 28 Sekunden

LAGERUNG:

In Originalgebinden in kühlen (Temperatur nicht über 25 °C), trockenen Räumen
6 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Siehe Sicherheitsdatenblatt .

SPEZIELLE HINWEISE:

Vor Frost schützen!

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.