



Wachsbeize

Wachsbeize, lösemittelhaltig

VERWENDUNG:

Wachsbeizen sind besonders zur dekorativen Gestaltung von Nadelholz geeignet, aber auch für andere Holzarten anwendbar. Vorzugsweise sollten Wachsbeizen für wenig strapazierte Möbelflächen eingesetzt werden.

KENNDATEN:

Lieferviskosität:	14 - 17 Sekunden DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm
Topfzeit:	keine

VERARBEITUNG:

Untergrund: Nadelholz, Massivholz und furnierte Möbelteile

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleif: Körnung K 180 – K 280

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spritzen und Wischen

Auftragsmenge: Spritzen: 15 – 40 g / m²

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: Spritzen:
14 – 17 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C

Wachsbeize

Trocknungsvorschlag
bei Normalklima: 8 Stunden

Reinigung der Arbeitsgeräte: FD 008

Weiterbehandlung
der Oberflächen: Nach erfolgter Trocknung werden die Möbeloberflächen mit einer weichen Bürste oder einem Wolltuch poliert. Diese erreichte Oberfläche stellt die Endoberfläche dar. Es erfolgt kein Ablackieren mit Decklack.

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen 12 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Erstellt 06.08.14
Seite 2 von 2

Ausgabe 02

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.