



MELACID D 1023 E/F

MELACID D 1023 E/H/F

2K-Säurehärter-Lack, farblos

VERWENDUNG:

Universell verspritzbarer, rasch trocknender Mehrschichtlack für die offenporige Beschichtung von Möbelbauteilen. Bei entsprechendem Untergrund auch für geschlossenporige Flächen geeignet.

Entspricht der Formaldehydemissionsklasse E 1.

Chemische Beanspruchungsgruppe 1 B.

KENNDATEN:

Lieferviskosität:	25 - 80 Sekunden nach Kundenwunsch DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm
Topfzeit:	48 Stunden

VERARBEITUNG:

Untergrund: geschliffene Furnier- oder Massivholzteile bzw. Teile mit geeigneter Grundierung

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschliiff: Körnung K 220 – K 280

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spritzen Druckluft, Airless, Airmix, E-Statik, Heiß

Auftragsmenge: 80 – 120 g / m² pro Auftrag

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: 100 : 2 (Gewichtsteile) mit Härter H 1158

Applikationsviskosität: Spritzen:
25 – 80 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm
je nach Spritzgerät

Verdünnung: V 0521

MELACID D 1023 E/F
MELACID D 1023 E/H/F

Trocknungsvorschlag
bei Normalklima: 4 Stunden

bei erhöhter Temperatur:

- a) Ablüften: 5 – 10 Minuten
- b) Umlufttrocknung: 30 Minuten bei 30 - 50 °C
- c) Rückkühlung: auf max. 25 °C Objekttemperatur

Reinigung der Arbeitsgeräte: V 0076 bzw. V 0521

Weiterbehandlung
der Oberflächen: Bei Überlackierung am nächsten Tag
Zwischenschliff Körnung K 320 erforderlich.

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen
12 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und
deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.
Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen
konkreten Einsatzzweck zuzusichern.
Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir
im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
