

MELACID D 1025



2K-Säurehärter-Lack, farblos

VERWENDUNG:

Gieß- und spritzfähiger Mehrschichtlack für die offenporige Beschichtung von Möbelbauteilen. Bei entsprechendem Untergrund auch für geschlossporige Flächen geeignet.

Chemische Beanspruchungsgruppe 1 B.

KENNDATEN:

Lieferviskosität: 35 - 75 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm
nach Kundenwunsch

Topfzeit: 8 Stunden

VERARBEITUNG:

Untergrund: geschliffene Furnier- oder Massivholzteile bzw.
Teile mit geeigneter Grundierung

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleif: Körnung K 220 – K 280

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spritzen Druckluft, Airless, Airmix, für E-Statik
Sondereinstellung, Gießmaschine

Auftragsmenge: 100 – 150 g / m² als Grundierung
80 – 100 g / m² als Decklack

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: 100 : 3 (Gewichtsteile) mit Härter H 1014 oder
10 : 1 (Gewichtsteile) mit Härter H 1385

Applikationsviskosität: Spritzen:
18 – 22 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

MELACID D 1025

	Gießen:	25 – 30 Sekunden DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm
Verdünnung:		V 0068 oder V 0504
Trocknungsvorschlag bei Normalklima:		über Nacht
bei erhöhter Temperatur:		
a) Ablüften:		10 Minuten
b) Umlufttrocknung:		40 Minuten bei 50 - 60 °C
c) Rückkühlung:		auf max. 25 °C Objekttemperatur
Reinigung der Arbeitsgeräte:		V 0068 bzw. V 0504
Weiterbehandlung der Oberflächen:		Bei Überlackierung Zwischenschliff Körnung K 320 erforderlich.

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen 12 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.
Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.
Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
