



MELACID D 1027

MELACID D 1027 F

2K-Säurehärter-Decklack, pigmentiert

VERWENDUNG:

Gieß- und spritzfähiger Decklack für die Beschichtung von grundierten oder folienbeschichteten Möbelbauteilen. Entspricht in der Einstellung D 1027 F (formaldehydarm) der Formaldehydemissionsklasse E 1.
Chemische Beanspruchungsgruppe 1 B.

KENNDATEN:

Lieferviskosität: 60 - 80 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Topfzeit: 8 Stunden

VERARBEITUNG:

Untergrund: mit geeignetem Grund grundierte oder Folienbeschichtete Möbelteile

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschliif: Körnung K 220 – K 280

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spritzen Druckluft, Airless, Airmix, für E-Statik
Sondereinstellung, Gießmaschine

Auftragsmenge: 90 – 130 g / m²
jedoch bei mehreren Schichten gesamt max. 220 g / m²

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: 100 : 5 (Gewichtsteile) mit Härter H 1047

Applikationsviskosität: Spritzen:
18 – 22 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Gießen:
25 – 40 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Verdünnung: V 0068 oder V 0504

MELACID D 1027 MELACID D 1027 F

Trocknungsvorschlag
bei Normalklima: über Nacht

bei erhöhter Temperatur:

- a) Ablüften: 10 Minuten
- b) Umlufttrocknung: 50 Minuten bei 50 - 60 °C
- c) Rückkühlung: auf max. 25 °C Objekttemperatur

Reinigung der Arbeitsgeräte: V 0068 bzw. V 0504

Weiterbehandlung
der Oberflächen: Bei Überlackierung Zwischenschliff
Körnung K 320 erforderlich.

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen
12 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und
deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen
konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir
im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
