



MELACID Duplex D 1093

2K-Säurehärter-Decklack, farblos

VERWENDUNG:

Farbloser Decklack zum Spritzen, Gießen oder Walzen für die Beschichtung von bedruckten Hartfaserplatten.

Härtung bei Temperaturen ab 90 °C.

KENNDATEN:

Lieferviskosität:	60 - 80 Sekunden DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm
Topfzeit:	24 Stunden

VERARBEITUNG:

Untergrund: grundierte, geschliffene und bedruckte Hartfaserplatten

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleif: Körnung K 280 – K 320

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spritzen Druckluft, Walzmaschine, Gießmaschine

Auftragsmenge: 20 – 70 g / m²

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: 100 : 5 (Gewichtsteile) mit Härter H 1047 FU

Applikationsviskosität: Spritzen:
20 – 30 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Gießen:
25 – 40 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Walzen:
60 – 80 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

MELACID Duplex D 1093

Verdünnung: V 0119 (Spritzen, Gießen)
V 0008 (Walzen)

Trocknungsvorschlag
bei erhöhter Temperatur:

- a) Ablüften: 1 Minute
- b) Umlufttrocknung: 3-5 Minuten bei 130 °C
- c) Spezielle
Härtung: IR-Strahler
2 – 6 Minuten je nach Leistung
- d) Rückkühlung: auf max. 25 °C Objekttemperatur

Reinigung der Arbeitsgeräte: V 0119 oder V 0008

Weiterbehandlung
der Oberflächen: ---

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen
12 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und
deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen
konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir
im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
