

Fassaußenlack, lösemittelhaltig



Einbrennlack, pigmentiert

VERWENDUNG:

Farbiger, spritzbarer Fassaußenlack für die Beschichtung von Verpackungen aus Feinblech und Weißblech. Die Einstellung für den Einsatz in elektrostatischen Spritzanlagen ist möglich.

KENNDATEN:

Lieferviskosität: 70 - 130 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

VERARBEITUNG:

Untergrund: fettfreies kaltgewalztes Feinblech ST 1203 nach
DIN 1623/1541 und Weißblech

Applikation:

Applikationsart: Spritzen Druckluft, Airless, Airmix (kalt oder heiß)

Auftragsmenge (trocken) 18 – 25 µm

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: Verdünnung FN043

Applikationsviskosität: Spritzen:
20 – 50 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Fassaußenlack, lösemittelhaltig

Trocknungsvorschlag

10 min 140 °C – 5 min 160 °C

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Verdünnung FN043

Weiterbehandlung und Eigenschaften der Oberflächen:

Die Fassaußenlacke können im Siebdruck signiert oder bedruckt werden.

Die Beständigkeit der Einbrenn-Fassaußenlacke entspricht den Empfehlungen der VPA 7 Lackierungen von Stahlblechverpackungen.

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen 12 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vor erhöhten Temperaturen und Feuchtigkeit schützen.

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Erstellt 06.08.14
Seite 2 von 2

Ausgabe 02

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.