

# Целлонит® Ц 1004



Нитроцеллюлозная печатная краска

---

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Для достижения поверхности типа облагороженного шпона методом косвенной глубокой печати.

---

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 35 – 45 сек.  
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм  
по желанию покупателя

Жизнеспособность: ---

---

## ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: мебельные поверхности ,загрунтованные, напр.  
Мелацидом Г 1054

Подготовка поверхности:

    предв. шлифовка : ---

    очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

    метод: печатный станок

    расход: 2 – 8 г/ м<sup>2</sup> на каждый цилиндр и в зависимости от рисунка

Подготовка материала: хорошо перемешать

    добавки: ---

    рабочая вязкость: поставочная вязкость:  
    при необходимости разбавитель V 0064

    разбавитель: разбавитель V 0064

## Целлонит® Ц 1004

---

Сушка при комнатной температуре:	не менее 20 сек. до перелакировки
Очистка рабочих инструментов:	разбавителем V 0076 или V 0067
Последующая обработка поверхности:	перелакировка нитроцеллюлозными лаками ( Целлонит ), лаками кислотного отверждения ( Мелацид ), полиуретановыми лаками ( Контрацид ) и лаками УФ отверждения ( Штольлюкс )

---

### **ХРАНЕНИЕ:**

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °C / хранить макс. 12 месяцев.

---

### **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:**

См. правила техники безопасности

---

### **ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:**

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

---

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.

Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.

Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»

Составлено 01/10/08

Стр. 2 из 2

Издание 01