

Целлонит® Д 1009 Е



Нитроцеллюлозный многослойный лак, бесцветный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нитроцеллюлозный комбинированный лак, наносимый методом распыления и налива, для открытопористой отделки деталей мебели.
Возможно применение в электростатическом поле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость:	30 – 40 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
Блеск при 60 °	по желанию покупателя
Удельное сопротивление:	1,5 - 2,5 * 10 ⁶ Ω см

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка:	массивная древесина, шпонированные детали мебели
Подготовка поверхности:	влажность дерева между 8 % и 12 %
предв. шлифовка :	шкурка К 240 – К 280
очистка:	хорошо очистить от пыли
Нанесение:	
метод:	распыление в Е-статическом поле
расход:	~ 80 – 100 г/м ² на каждый слой
Подготовка материала:	хорошо перемешать
добавки:	---
рабочая вязкость:	распыление: 17 – 20 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
разбавитель:	31 N

Целлонит® Д 1009 Е

Сушка при комнатной температуре:

через 45 мин. сухой от пыли
через 60 мин. можно шлифовать
через 70 минут можно штапелировать

Форсированная сушка:

- а) выдержка: 10 мин.
- б) конвективная сушка: 20 мин. при 60 °С
- в) охлаждение: до темп. поверхности макс. 25 °С

Очистка рабочих инструментов: разбавителем 25 N или 31 N

Последующая обработка поверхности: ---

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от повышенных температур и влажности.

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.

Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.

Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»