

# Целлонит® Д 1009 W



Нитроцеллюлозный многослойный лак, бесцветный

---

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Нитроцеллюлозный комбинированный вальцовый лак для открытопористой отделки деталей мебели.

---

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость:	60 – 85 сек. по желанию покупателя ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
Блеск при 60 °	по желанию покупателя

---

## ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка:	массивная древесина, шпонированные части мебели
Подготовка поверхности:	влажность дерева между 8 % и 12 %
предв. шлифовка :	шкурка К 240 – К 280
очистка:	хорошо очистить от пыли
Нанесение:	
метод:	вальцы
расход:	~ 20 г/м <sup>2</sup> на каждый слой
Подготовка материала:	хорошо перемешать
добавки:	---
рабочая вязкость:	вальцы: 60 – 70 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм при необходимости добавить разбавитель
разбавитель:	31 N

## Целлонит® Д 1009 W

---

Сушка при комнатной температуре:

через 10 мин. сухой от пыли  
через 20 мин. можно шлифовать  
через 30 мин. можно штапелировать

Форсированная сушка:

- а) выдержка: ---
- б) воздушно-циркуляционная сушка: 6 мин. при 60 °С
- в) специальное отверждение: ---
- г) охлаждение: до темп. поверхности макс. 25 °С

Очистка рабочих инструментов: разбавителем 25 N или 31 N

Последующая обработка поверхности: ---

---

### **ХРАНЕНИЕ:**

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 12 месяцев.

---

### **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:**

См. правила техники безопасности

---

### **ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:**

Защищать от повышенных температур и влажности.

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

---

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.

Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.

Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»