

Целлонит® Д 3033



Нитроцеллюлозный лак для декоративных плёнок, бесцветный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нитроцеллюлозный лак, используется в качестве покровного лака или перелакируемого грунта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 40 – 50 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
по желанию покупателя

Жизнеспособность: ---

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: пригодные для лакирования декоративные плёнки

Подготовка поверхности:

 предв. шлифовка : ---

Нанесение:

 метод: проволочный ракель, печатные устройства

 расход: ~ 3 – 7 г/ м² сухой

Подготовка материала: хорошо перемешать

 добавки: ---

 рабочая вязкость: 20 сек.
 ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
 при необходимости разбавить растворителем

 разбавитель: этилацетат / этанол 1 : 1

Целлонит® Д 3033

Форсированная сушка:

а) выдержка: 10 – 30 сек. при 60 - 70 °C

Очистка рабочих инструментов: этилацетат / этанол

Последующая обработка
поверхности: ---

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °C / хранить макс. 6 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от повышенных температур, мороза и влажности.

Может применяться в качестве многослойного лака.

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.

Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.

Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»

Составлено 01/10/08

Стр. 2 из 2

Издание 01