Контрацид® Д 1167

2-х компонентный полиуретановый лак, бесцветный

ПРИМЕНЕНИЕ:

2-х компонентный полиуретановый многослойный лак, наносимый методом налива и распыления, для открытопористой отделки деталей мебели. Отличается быстрым высыханием и высоким химическим сопротивлением. При специальной регулировке вязкости возможно нанесение в электростатическом поле. Не содержит формальдегида.
Группа химстойкости 1 Б.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость:	25 – 30 сек. ДИН – ЕН – ИЗО – 2431 / 20 °С / 4 мм
Жизнеспособность:	8 часов

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка:	окрашенные и неокрашенные детали мебели, декоративная плёнка
Подготовка поверхности:	
предв. шлифовка :	шкурка К 220 – 280
очистка:	хорошо очистить от пыли
Нанесение:	
метод:	пневматическое распыление,безвоздушное, смешанное, специальная регулировка для нанесения в электростатическом поле, налив
расход:	2 х 90 - 120 г/м² промшлифовка шкуркой К 320
Подготовка материала:	хорошо перемешать
добавки:	6 : 1 весовых частей с отвердителем Н 1177
рабочая вязкость:	распыление: 25 – 35 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
разбавитель:	V 0079 или V 0504 (V 0521 для Е-статики)

Сушка при комнатной температуре:	1 слой: 60 мин. 2 слой: через 5 часов можно штапелировать через 8 – 10 часов - сборка

Форсированная сушка:

а)	выдержка:	5 - 10 мин.
б)	конвективная сушка:	1 слой: 30 мин. при 50 - 60 °C 2 слой: 60 мин. при 50 - 60 °C можно штапелировать
в)	охлаждение:	до темп. поверхности макс. 25 °C

Очистка рабочих инструментов: V 0079 или V 0504 (с выключенной E - статикой)

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °C / хранить макс. 18 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Также может использоваться в качестве изолирующего грунта для МДФ.
На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.
Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.
Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»