

Контрацид® Г 3014



2-х компонентный полиуретановый изолирующий грунт, бесцветный

ПРИМЕНЕНИЕ:

2-х компонентный изолирующий грунт, наносимый методом налива и распыления для изоляции и " закрепления " МДФ – плит.
Не содержит формальдегида..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 15 - 20 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

Жизнеспособность: около 16 часов

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: плиты МДФ

Подготовка поверхности:

 предв. шлифовка : шкурка К 180 – К 280

 очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

 метод: пневматическое распыление, безвоздушное, смешанное, налив

 расход: 80 – 120 г/ м²

Подготовка материала: хорошо перемешать

 добавки: 5 : 1 весовых частей с ПУ отвердителем Н 53 U

 рабочая вязкость: распыление:
 15 – 20 сек.
 ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

 разбавитель: вязкость регулируется ПУ разбавителем S

Контрацид® Г 3014

Сушка при комнатной температуре: не менее 2 часов

Форсированная сушка:

- а) выдержка: 10 – 15 мин.
- б) конвективная сушка: 30 мин. при 60 °С
- в) охлаждение: до темп. поверхности макс. 25 °С

Очистка рабочих инструментов: ПУ разбавителем S

Последующая обработка поверхности: перелакировка ПУ лаками (Контрацид)

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.

Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.

Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»

Составлено 01/10/08

Стр. 2 из 2

Издание 01