

AQUIDOL D 1900P

Аквидол Д 1900П



Водоразбавимый многослойный 1-компонентный лак, бесцветный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Многослойный лак, наносимый методом распыления и кистью, для отделки паркетных полов с открытыми порами до полузакрытых пор.
Не содержит формальдегида.

Соответствует:

DIN EN 71-3 безопасность для детских игрушек (миграции тяжелых металлов)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость:	30 – 40 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
Жизнеспособность:	---

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка:	шлифованная массивная древесина или шпон, очищенные от старой краски и остатков отбеливателей
Подготовка поверхности:	
предв. шлифовка :	шкурка К 180 – К 280
очистка:	хорошо очистить от пыли
Нанесение:	
метод:	распыление, окраска валиками
расход:	80 – 120г/ м ² для каждого слоя
Подготовка материала:	хорошо перемешать
добавки:	---
рабочая вязкость:	распыление: 25 – 30 сек. ДИН – ЕН – ИЗО – 2431 / 20 °С
разбавитель:	вязкость регулируется водой в зависимости от вида отделки напр. 100 г Аквидол Д 1900 П + 8 г воды