



PRODUKTBESCHREIBUNG / ANWENDUNG

Seidenmatter Holzschutz auf Basis nachwachsender Rohstoffe für den Innen- und Außenbereich. Durch Herlac Natur Terrassenöl wird die Holzvergrauung nachhaltig verzögert. Zudem wirkt es stark wasserabweisend und ergibt eine wetterbeständige Oberfläche. Die Offenporigkeit, Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsregulation des natürlichen Holzes bleibt erhalten, Quellen und Schwinden wird effektiv reduziert. Herlac Natur Terrassenöl beugt durch seine feuchtigkeitsverdrängende Wirkung auf natürliche Weise Schimmel- und Bläuebefall vor. Aromaten- und biozidfrei.

Herlac Natur Terrassenöl eignet sich besonders zur Imprägnierung, Auffrischung und Pflege von Terrassen, Gartenmöbel, Gartenparkett, Fensterläden, Balkone, Zäune oder Sichtschutz. Es betont und bewahrt den natürlichen Farbton und die Maserung des Holzes.

Verarbeitungshinweise:

- Untergrundvorbehandlung:** Der zu beschichtende Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig und frei von Schleifstaub, Fett, Harz und anderen trennend wirkenden Rückständen sein. Alte offenporige Anstriche gründlich säubern, alte Farb- und Lackanstriche restlos entfernen. Glatte Oberflächen nicht feiner als P180 schleifen, Holzfeuchte nicht über 20%. Bei offenporigen Altbeschichtungen ist grundsätzlich ein Probeanstrich durchzuführen!
- Härterkomponente:** Herlac Natur Öl Härter
Durch eine 2K-Verarbeitung von Herlac Natur Terrassenöl wird eine höhere mechanische und chemische Beständigkeit erzielt.
- Mischungsverhältnis:** 10:1 nach Volumen
- Auftragsart:** Herlac Natur Terrassenöl wird satt mit dem Pinsel aufgetragen. Auf die Holzoberfläche aufgetragen. Den Überschuss nach ca. 10 bis 20 Minuten mit einem Trikotballen abnehmen. Nicht eingezogenes, überschüssiges Material muss sorgfältig abgewischt werden, um Ungleichmäßigkeiten oder Klebrigkeit zu vermeiden.
Bei der Erstanwendung je nach Untergrund 2 - 3 Schichten aufbringen. Nach dem ersten Auftrag eine Trocknungszeit von 8 - 12 Stunden vor dem Zweitanstrich einhalten. Die getrocknete Oberfläche kann mit geeignetem Polierwerkzeug (z.B. Bürste, Fladder oder Pad) nachbehandelt werden. Je nach Witterungseinfluss müssen mit Herlac Natur Terrassenöl beschichtete Flächen nach ca. 2 - 3 Jahren überarbeitet werden.
Nicht bei Temperaturen von unter 5°C verarbeiten und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Verdünnung:** Herlac Natur Terrassenöl ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Herlac Natur Hartwachssiegel

Theor. Ergiebigkeit: Auftragsmenge: ca. 80 - 100 g/qm.
Ca. 10 - 12 qm/l je Schicht (abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes und der Art der Verarbeitung).

Trocknung: überstreichbar: nach ca. 8 - 12 Stunden
durchgetrocknet: nach ca. 12 Stunden

diese Angaben beziehen sich auf Normklima bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte und sind schichtdickenabhängig. Bei Temperaturen unter 10°C und/oder hoher Luftfeuchtigkeit können sich diese Werte stark verändern!

LAGERFÄHIGKEIT:

Im original verschlossenen Gebinde ist Herlac Natur Terrassenöl mindestens 1 Jahr lagerfähig. Trocken, kühl und frostfrei lagern.

SICHERHEITSHINWEISE:

Siehe Sicherheitsdatenblatt

WICHTIGE HINWEISE

Auch wenn die mit Herlac Natur Terrassenöl beschichteten Flächen nach kurzer Zeit schon trocken und stapelfest sind, so wird die geforderte chemische und mechanische Beanspruchbarkeit erst nach einer Aushärtungszeit von einigen Tagen (20° C/ 65% RF) erreicht.

Um eine Selbstentzündung zu vermeiden gebrauchte Lappen offen ausgebreitet trocknen lassen. Beim Verarbeiten und während der Trocknung für ausreichend Lüftung sorgen und Zündquellen fernhalten. Nicht in Spritzkabinen oder vor Absaugen verwenden, in denen konventionelle Lacke verarbeitet werden.

Entspricht DIN EN 71-3 Sicherheit für Kinderspielzeug (Schwermetall-Migration).

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.