

CELLONIT[®] D 1010



NC-Decklack, farblos

VERWENDUNG:

Gieß- und spritzfähiger Mehrschichtlack für die offen- bis geschlossenporige Beschichtung von Möbelteilen. In der Sondereinstellung auch tauchfähig.
Chemische Beanspruchungsgruppe 1 C.
Frei von Formaldehyd.

KENNDATEN:

Lieferviskosität: 40 - 55 Sekunden
nach Kundenwunsch
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Glanz 60 ° Meßgeometrie: nach Kundenwunsch

VERARBEITUNG:

Untergrund: Massivholzteile bzw. furnierte Möbelteile
(gebeizt oder ungebeizt)

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleif: Körnung K 220 – K 280

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spritzen Druckluft, Airless, Airmix, für E-Statik
Sondereinstellung, Gießmaschine, Tauchen

Auftragsmenge: 80 - 150 g / m²

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: Spritzen:
18 – 25 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm
Gießen:
25 – 30 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm
Tauchen:
nach Anlagenparametern

Verdünnung: 31 N

