

KONTRACID[®] D 3010 A

2K-Polyurethanlack auf Acrylatbasis, farblos



VERWENDUNG:

Spritz- und gießfähiger Mehrschichtlack zur Beschichtung von Möbelteilen, hoch beanspruchbarer Oberflächen für Bad-, Küchen- oder Büromöbel.

Frei von Formaldehyd, Aromatenanteil < 1,0 %

Chemische Beanspruchungsgruppe 1 B.

Klassifizierung des Brandverhaltens B1.

KENNDATEN:

Lieferviskosität: 30 - 35 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Topfzeit: 8 Stunden

VERARBEITUNG:

Untergrund: Furnierflächen (gebeizt bzw. ungebeizt), Folienflächen und Massivholzteile

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschliiff: Körnung K 180 – K 280

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spritzen Druckluft, Airless, Gießmaschine

Auftragsmenge: 90 – 120 g / m² pro Schicht
Zwischenschliiff Körnung K 320

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: 10 : 1 (Gewichtsteile) mit PUR-Härter A 01 U

Applikationsviskosität: Spritzen:
18 - 35 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Gießen:
20 - 25 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Verdünnung: V 0504 bzw. V 0521

KONTRACID® D 3010 A

Trocknungsvorschlag
bei Normalklima:

- a) Härtung: 1 Stunde schleifbar
2 Stunden stapelfest

bei erhöhter Temperatur:

- a) Ablüften: 10 Minuten
- b) Umlufttrocknung: 1. Schicht:
30 Minuten bei 50 - 60 °C
2. Schicht:
60 Minuten bei 50 - 60 °C
(stapelfähig)
- c) Rückkühlung: auf max. 25 °C Objekttemperatur

Reinigung der Arbeitsgeräte: V 0504, V 0076

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen
36 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Heriac Coswig GmbH.

Erstellt 06.08.14
Seite 2 von 2

Ausgabe 02

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.