

KONTRACID® F 3010 HSC / F 3010 HSC E



2K-Polyurethanfüller, transparent, festkörperreich

VERWENDUNG:

Spritzfähiger Füller mit hohem Festkörper zum Beschichten von Furnieren und Massivholzteilen. Frei von Formaldehyd.
In der Sondereinstellung KONTRACID® F 3010 HSC E elektrostatisch verspritzbar.

KENNDATEN:

Lieferviskosität:	41 – 51 Sekunden DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4mm
Topfzeit:	ca. 3 Stunden bei 20 °C

VERARBEITUNG:

Untergrund:	Furnier- und Massivholzteile
-------------	------------------------------

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleif:	Körnung K 180 – K 220
-------------	-----------------------

Reinigung:	gut entstauben
------------	----------------

Applikation:

Applikationsart:	Spritzen, Druckluft, Airless, Airmix
------------------	--------------------------------------

Auftragsmenge:	100 – 120 g/m ² pro Schicht (max. 3 Schichten)
----------------	---

Vorbereitung des Materials:	Vor Gebrauch gut aufrühren.
-----------------------------	-----------------------------

Zusätze:	2 : 1 (Gewichtsteile) mit PUR-Härter HSC, für E-Statik 2 : 1 mit PUR-Härter HSC E
----------	--

Applikationsviskosität:	Spritzen: 28 – 32 Sekunden DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4mm
-------------------------	---

Verdünnung:	PUR-Verdünner FD 012, für E-Statik V 0521
-------------	---

KONTRACID® F 3010 HSC / F 3010 HSC E

Trocknungsvorschlag bei Normalklima:	15 – 20 Minuten Staubtrocken 20 °C Luftkanal 4 Stunden
bei erhöhter Temperatur:	
Umlufttrocknung:	2 Stunden 40 – 45 °C
Reinigung der Arbeitsgeräte:	PUR-Verdünner FD 012, V0521
Weiterbehandlung der Oberflächen:	Schleifen Körnung K 280 bis K 320, entstauben, überlackieren mit Kontracid D 3010 HSC oder anderen Kontraciden

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen
36 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und
Versuchen.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Erstellt 06.08.14
Seite **2** von **2**

Ausgabe 02

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.