

SUPERDUR D 1044



2K-Polyurethan-Versiegelungslack, farblos

VERWENDUNG:

Streich- und spritzfähiger Mehrschichtlack für besonders hoch beanspruchte Holzoberflächen, wie z. B. Parkettböden, Sitzbänke, Schul- und Krankhauseinrichtungen. Frei von Formaldehyd.

KENNDATEN:

Lieferviskosität: 20 - 22 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Topfzeit: 4 - 6 Stunden

VERARBEITUNG:

Untergrund: Furnier bzw. Massivholzteile, frei von alten Anstrichen bzw. Bleichmittelresten !

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschliﬀ: Körnung K 180 – K 280

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spritzen Druckluft, Airless, Airmix, Streichen, Rollen

Auftragsmenge: 2 x 100 – 120 g / m²
Zwischenschliﬀ K 320

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: 10 : 5 (Gewichtsteile) mit Härter H 1177

Applikationsviskosität: Lieferviskosität
falls erforderlich mit Verdünnung einstellen

Verdünnung: V 0080

SUPERDUR D 1044

Trocknungsvorschlag
bei Normalklima:

- | | |
|-------------|----------------------------------|
| 1. Schicht: | 2 Stunden bis zur Schleifbarkeit |
| 2. Schicht: | 24 Stunden |

Reinigung der Arbeitsgeräte: V 0080 bzw. V 0504
Hinweis zum Auftrag mittels Rollen: Es sind sehr kurzhaarige Velourrollen zu verwenden.

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen
36 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Erstellt 06.08.14
Seite 2 von 2

Ausgabe 02

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.