

# MELACID D 1024 P

1K-Parkettlack, farblos



---

## VERWENDUNG:

Spritz-, streich und rollfähiger Mehrschichtlack für die Beschichtung von Parkett- und Fußböden.

---

## KENNDATEN:

Lieferviskosität:	35 - 45 Sekunden DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm
Topfzeit:	keine

---

## VERARBEITUNG:

Untergrund: geschliffene Furnier- oder Massivholzteile

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleif: Körnung K 220 – K 280

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spritzen Druckluft, Airless, Airmix, streichen, rollen

Auftragsmenge: 100 – 150 g / m<sup>2</sup> als Grundierung  
80 – 120 g / m<sup>2</sup> als Decklack

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: Spritzen:  
17 – 20 Sekunden  
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Streichen, rollen:  
Lieferviskosität  
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Verdünnung: V 0521

## MELACID D 1024 P

---

Trocknungsvorschlag bei Normalklima:	2 - 3 Stunden
Reinigung der Arbeitsgeräte:	V 0521
Weiterbehandlung der Oberflächen:	Bei Überlackierung Zwischenschliff Körnung K 320 erforderlich.

---

### LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen  
12 Monate lagerfähig.

---

### GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

---

### SPEZIELLE HINWEISE:

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei  
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

---

Erstellt 06.08.14  
Seite 2 von 2

Ausgabe 03

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.