



Feuchtigkeitsregler 68 N

VERWENDUNG:

Zusatz für NC-Lacke (nur Herlac Coswig Produkte)

KENNDATEN:

Brechungsindex: 1,3990 bis 1,4030
Dichte: 0,94 bis 0,95 g / cm³
Flammpunkt:
(nach Abel-Pensky) > 36 °C

VERARBEITUNG:

Zusatz: Zu NC-Lacken bis max. 5 % um die Negativwirkung von
Zeitweise auftretenden Luftfeuchtigkeiten positiv zu
Beeinflussen.

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen
48 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Ein Zusatz bringt stets eine geringe Trocknungsverzögerung mit sich. Dies sollte im
technologischen Konzept beachtet werden.
Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.
