



# Haftgrund IMT001

2K-Haftgrund für Folien, besonders für weiße Folien, vergilbungsarm.

---

## VERWENDUNG:

Dieser Grund wird auf Folien aufgebracht, um eine Haftung für die nachfolgenden Schichten herzustellen.

---

## KENNDATEN:

Lieferviskosität: 40 - 60 Sekunden  
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Topfzeit: 4 Stunden

---

## VERARBEITUNG:

Untergrund: Folienbeschichtete Holzwerkstoffe

Reinigung: staub-, fett- und harzfreie Oberflächen

Applikation:

    Applikationsart: Spritzen

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

    Zusätze: 3:1 mit Härter HD021-0000 mischen

    Materialverbrauch: max. 10 - 40 g/m<sup>2</sup>

    Verdünnung: FN034

## Haftgrund IMT 001

---

Trocknungsvorschlag bei Normalklima: 30 Minuten

Überlackierung: PUR-Lacken (Kontracid), Stollux D1204

---

### LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 ° C in trockenen Räumen 24 Monate lagerfähig.

---

### GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

---

### SPEZIELLE HINWEISE:

Vor erhöhten Temperaturen und Feuchtigkeit schützen.  
Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

---

Erstellt 06.08.14  
Seite 2 von 2

Ausgabe 02

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.