

# AQUIDOL D 2050 P – 2 K



Wässriger 2K-Mehrschichtlack, farblos auf Basis Polyurethan-Acrylat-Dispersion

---

## VERWENDUNG:

Roll-, streich- und spritzbarer Mehrschichtlack für die offenporige bis halbgeschlossenporige Beschichtung von Parkett-, Holzböden und Holztreppe im Innenausbau. Er hat eine sehr gute Strapazierfähigkeit und gute mechanische sowie chemische Eigenschaften.

---

## KENNDATEN:

|                      |   |
|----------------------|---|
| Lieferviskosität:    | ca. 20 Sekunden<br>DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm |
| Mischungsverhältnis: | 10 : 1 mit Härter                                     |
| Topfzeit:            | max. 2 Stunden bei 20 °C / 65 % Luftfeuchtigkeit      |

---

## VERARBEITUNG:

Untergrund: geschliffene Furnier- und Massivholzoberflächen, frei von alten Anstrichen, Bleichmittelresten, Öl und Fett

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschliiff: Körnung K 100 bis K 120

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Rollen, Spritzen, Streichen, Spachteln

Auftragsmenge: 120 g / m<sup>2</sup> je Schicht,  
Gesamtverbrauch ca. 320 bis 350 g/m<sup>2</sup>

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: 10 Teile Lack : 1 Teil Härter für Aquidol 2K  
mehrere Minuten mit mechanischem Rührer  
gut einarbeiten; Lack-Härter-Gemisch 15 Minuten reifen  
lassen, da es zu einem Viskositätsanstieg kommt.

Applikationsviskosität: Lieferviskosität

Verdünnung: Aquidol D 2050 P – 2K ist verarbeitungsfertig eingestellt

Verarbeitungstemperatur: zwischen +15°C und +25°C verarbeiten

## AQUIDOL D 2050 P – 2 K

---

Trocknungsvorschlag  
bei Normalklima

1. Schicht: 2 Stunden schleifbar  
2./3. Schicht: 3-4 Stunden griffest  
nach 8 Stunden leicht begeh- und belastbar

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Rostfreie Arbeitsgeräte verwenden.  
Sofort nach der Benutzung mit Wasser gut auswaschen.

Weiterbehandlung  
der Oberflächen:

Zwischenschliff Körnung K 120.

Glanzgrad:

Seidenmatt

---

### LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden nicht unter +6°C in trockenen Räumen  
12 Monate lagerfähig.

---

### GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

---

### SPEZIELLE HINWEISE:

Vor Frost schützen.

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei  
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

---

Erstellt 30.09.14  
Seite 2 von 2

Ausgabe 02

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.