

AQUIDOL G 2000 P

wässriger Roll- und Spritzgrund
farblos auf Basis Polyurethan-Acrylat-Dispersion
Frei von Formaldehyd.



VERWENDUNG:

1K-Grundierung für Parkett- und Holzfußböden im Innenausbau. Es wird eine gute Anfeuerung (Betonung der Holzmaserung) erreicht.

KENNDATEN:

Lieferviskosität: 24 - 30 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm
Topfzeit: keine

VERARBEITUNG:

Untergrund: geschliffene Furnier- und Massivholzoberfläche, frei von alten Anstrichen bzw. Bleichmittelresten.

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleif: Körnung K 100 bis K 120

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Rollen, Spritzen

Auftragsmenge: 100 – 120 g / m²

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: Lieferviskosität

Verdünnung: Aquidol G 2000 P ist verarbeitungsfertig eingestellt

Verarbeitungstemperatur: Zwischen + 15°C und +25° C verarbeiten

Trocknungsvorschlag
bei Normalklima 2 Stunden

AQUIDOL G 2000 P

Reinigung der Arbeitsgeräte: Rostfreie Arbeitsgeräte verwenden.
Sofort nach der Benutzung mit Wasser gut auswaschen

Weiterbehandlung
der Oberflächen: Zwischenschliff Körnung K 120.
Überlackieren mit Aquidol D 2000 P

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden nicht unter +6°C in trockenen Räumen 12 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vor Frost schützen.
Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Erstellt 30.09.14
Seite 2 von 2

Ausgabe 02

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.