



AQUIDOL G 1500

1K-Haftprimer, wasserverdünnbar, transparent

VERWENDUNG:

Walzfähiger Haftgrund für Melamin- und folienbeschichtete Möbelteile.

KENNDATEN:

Lieferviskosität:	50 - 60 Sekunden DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm
Topfzeit:	nicht anwendbar

VERARBEITUNG:

Untergrund:	Melamin- und folienbeschichtete Möbelteile
Vorbereitung des Untergrundes:	Flächen müssen trocken und sauber sein
Vorschleiff:	Körnung P280 – P320
Reinigung:	gut entstauben
Applikation:	
Applikationsart:	Walzen
Auftragsmenge:	5 – 15 g / m ²
Vorbereitung des Materials:	Vor Gebrauch gut aufrühren.
Zusätze:	keine
Applikationsviskosität:	in Lieferviskosität
Verdünnung:	Wasser

AQUIDOL G 1500

Trocknungsvorschlag

- a) Ablüften: 3 Minuten bei Raumtemperatur
- b) Umlufttrocknung: 0,5 - 2 Minute bei 30 - 60 °C
- c) Rückkühlung: auf max. 25 °C Objekttemperatur

Reinigung der Arbeitsgeräte: Wasser

Weiterbehandlung
der Oberflächen: Überlackieren mit Stollux-Produkten.

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen
12 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vor erhöhten Temperaturen und Feuchtigkeit schützen.
Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.
