

Aquaphen G 1800/Аквафен Г 1800

Wasseracrylbeizkonzentrate

Водные акриловые концентраты красителя



ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначены для изготовления водных акриловых красителей путем добавления воды и наносимых методами распыления, окунания и втирания. Данные водные акриловые красители используются для декоративной отделки деревянных поверхностей практически без поднятия ворса.

НАНЕСЕНИЕ:

Подготовка материала:	хорошо перемешать перед применением
Соотношение смеси:	Концентрат красителя : 30 частей Вода: 70 частей Смесь хорошо гомогенизировать помешиванием
Метод нанесения:	распыление, окунание, втирание с вязкостью в смеси
Расход:	распыление: 20 – 50g/m ² окунание: 10 – 30g/m ²
Подложка::	вся массивная древесина и шпон

Сушка:

При комнатной температуре:	30 минут
Форсированная сушка:	3 минуты при 60°C 1 минута при 80 – 100°C
Очистка инструментов:	вода (металлические части разбавителем, смешиваемым с водой)
Последующая обработка поверхности:	водные или лаки, содержащие растворители

Водные акриловые концентраты красителя

ХРАНЕНИЕ

В закрытой оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. Актуальный паспорт техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от мороза.

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

составлено 07.04.15
стр. 2 из 2

редакция 02

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»