

# CELLONIT<sup>®</sup> D 1009 A

## Целлонит<sup>®</sup> Д 1009 А

Нитроцеллюлозный многослойный лак, бесцветный



### ПРИМЕНЕНИЕ

Многослойный лак, наносимый методом распыления и налива для открытопористой отделки деталей мебели. Группа химстойкости 1 С. Не содержит формальдегида. Содержание ароматов < 1,0 %

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 20 – 120 сек.  
по желанию покупателя  
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

Блеск при угле измерения 60 ° по желанию покупателя

### ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: массивная древесина или шпонированные детали мебели  
( окрашенные и неокрашенные )

Подготовка поверхности: влажность дерева между 8 % и 12 %

предв. шлифовка : шкурка К 220 – К 280

очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод: пневматическое, безвоздушное, смешанное распыление,  
налив

расход: 80 – 130 г/м<sup>2</sup> на каждый слой  
с промшлифовкой, всего не более 250 г/м<sup>2</sup>

Подготовка материала: хорошо перемешать

добавки: ---

рабочая вязкость: распыление:  
18 – 25 сек.  
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

налив:  
25 – 30 сек.  
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

разбавитель: 31 N

## Целлонит® Д 1009 А

---

Сушка при комнатной температуре:

через 15 мин. сухой от пыли  
через 30 мин. можно шлифовать  
через 45 мин. можно штапелировать

Форсированная сушка:

- |    |                          |                                  |
|----|--------------------------|----------------------------------|
| а) | выдержка                 | 10 мин.                          |
| б) | конвективная сушка:      | 20 мин. при 60 °C                |
| в) | специальное отверждение: | ---                              |
| г) | охлаждение:              | до темп. поверхности макс. 25 °C |

Очистка рабочих инструментов:

разбавителем FN007, FN018, FN027, FN033

Последующая обработка поверхности:

при перелакировке необходима промшлифовка шкуркой К 320

---

### ХРАНИЕНИЕ:

В оригинальной закрытой таре в сухом помещении / температура не выше 25 °C / хранить макс. 24 месяца.

---

### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. актуальный паспорт техники безопасности

---

### ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от повышенных температур и влажности.

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

---

CELLONITÄ, LUTOPHENÄ, KONTRACIDÄ, STOLLUXÄ are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

---

составлено 07.04.15

стр. 2 из 2

редакция 02

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»