

# CELLONIT D 1009

## Целлонит Д 1009



Нитроцеллюлозный многослойный лак, бесцветный

---

### ПРИМЕНЕНИЕ

Многослойный лак, наносимый методом распыления и налива для открытопористой отделки деталей мебели. Группа химстойкости 1 С. Не содержит формальдегида.

Соответствует:

DIN EN 71-3 безопасность для детских игрушек (миграции тяжелых металлов)

---

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость:	20 – 120 сек. по желанию покупателя ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
Блеск при угле измерения 60 °	по желанию покупателя

---

### ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка:	массивная древесина или шпонированные детали мебели (окрашенные и неокрашенные)
Подготовка поверхности:	влажность дерева между 8 % и 12 %
предв. шлифовка :	шкурка К 220 – К 280
очистка:	хорошо очистить от пыли
Нанесение:	
метод:	пневматическое, безвоздушное, смешанное распыление, налив
расход:	80 – 130 г/м <sup>2</sup> на каждый слой с промшлифовкой, всего не более 250 г/м <sup>2</sup>
Подготовка материала:	хорошо перемешать
добавки:	---
рабочая вязкость:	распыление: 18 – 25 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм  налив: 25 – 30 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
разбавитель:	31 N