

KONTRACID® D 1173 Q

Контрацид Д® 1173 Q



2-х компонентный полиуретановый лак, бесцветный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Многослойный лак, наносимый методом распыления и налива, для открытопористой отделки деталей мебели. Отличается быстротой сушки. Не содержит формальдегида. Группа химстойкости 1Б

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость:	25 – 40 сек. ДИН – ЕН – ИЗО – 2431 / 20 °С / 4 мм
Жизнеспособность:	8 часов

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка:	декоративная плёнка, массивная древесина или шпон, с крашением и без
Подготовка поверхности:	
предв. шлифовка :	шкурка К 180 – 280
очистка:	хорошо очистить от пыли
Нанесение:	
метод:	пневматическое распыление, безвоздушное, смешанное, налив
расход:	2 x 90 - 130 г/м ² с промшлифовкой
Подготовка материала:	хорошо перемешать
добавки:	10 : 1 весовых частей с ПУ отвердителем Н 1476 или Н 1656
рабочая вязкость:	распыление: 18 – 22 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм налив: 25 – 35 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
разбавитель:	ПУ разбавитель S

Kontracid[®] D 1173 Q / Контрацид[®] Д 1173 Q

Сушка при комнатной температуре:	через 30 мин. можно шлифовать через 4 часа можно штапелировать
Форсированная сушка:	
а) выдержка:	5 мин.
б) конвективная сушка:	через 7 мин. при 55 °С и через 5 мин. после охлаждения можно шлифовать через 7 мин. при 55 °С и через 5 мин. после охлаждения можно штапелировать
в) охлаждение:	до темп. поверхности макс. 25 °С
Очистка рабочих инструментов:	разбавителем 25 N или 31 N
Последующая обработка поверхности:	при перелакировке необходима промшлифовка шкуркой К 320

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной закрытой таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 36 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. актуальный паспорт безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от повышенных температур и влажности.

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

составлено 11.03.15

2 стр. из 2

редакция 2

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»